

Productinformatie

Zettex PUR schuim

Productomschrijving

Zettex pur schuim is een duurzame en snel uithardende één component isolatie- en montageschuim ontwikkeld voor het afdichten en vullen van voegen, naden en aansluitingen van steenachtige bouwdeelen. Het schuim hardt uit onder invloed van vocht uit de lucht en uit de ondergrond. Polyurethaanschuim heeft een prima hechting op de meeste bouwmaterialen zoals steen, beton, metaal en diverse plastics (styropor, PU hardschuim, polyester, harde PVC) Bij het gebruik van pistoolschuim is de benodigde hoeveelheid nauwkeurig te doseren en doordat het schuim "Low Expansion" –kwaliteit is kan tot 100% worden gevuld.

Toepassingsgebieden:

Voegen tussen scheidingswanden, plafond en vloer.
Doorvoeringen van leidingen en pijpen door wanden en vloeren.
Voegen rondom raam- en deurkozijnen.
Niet geschikt voor onder water toepassing en niet voor het vullen van grote afgesloten ruimten of voegen breder dan 4 cm.
Bij bredere voegen en voegen dieper dan 5 cm, het schuim in meerdere lagen aanbrengen. Tussen de verschillende lagen een wachttijd van 15-30 minuten aanhouden. Voor het aanbrengen van een nieuwe laag licht bevochtigen.

Gebruiksaanwijzing:

Ondergronden dienen schoon en vetvrij te zijn.
Voor gebruik de bus goed schudden.
Ondergrond licht voorbevochtigen met behulp van een plantensproeier. Ogen beschermen, handschoenen en werkkleding dragen.
Vloerbedekking, meubels e.d. afdekken met plastic folie.
Vers schuim direct verwijderen met PUR Cleaner

Technische gegevens:

	Montage pur	
Basis	Polyurethaan	
Drijfgas	Zonder (H)CFK's	
Gebruikstemperatuur	+5°C tot +35°C optimaal: +15°C tot +20°C)	
Dichtheid uitgehard schuim	20 – 30 kg/m ³	
Huidvormingstijd *	8 – 12 min	
Snijdbaarheidstijd *	50 – 100 min	
Warmtegeleidbaarheidscoëfficiënt	30 – 35 mW/m.K	
Temperatuurbestendigheid na uitharding	-40°C / +90°C	
Brandklasse volgens DIN4102-deel 1	kortstondig: tot +140°C)	B3
Houdbaarheid **	12 maanden na afvuldatum, wanneer rechtop opgeslagen op een droge en koele plaats	
Vulgraad in voeg	50% - 60%	
Opbrengst	Ca. 45 liter	

Verpakkingssoorten:

Montage PUR
bus van 750 ml
12 stuks in doos
art. nr 494032

Pistol PUR
bus van 750 ml
12 stuks in doos
art. 494033

PUR Cleaner
bus van 500 ml
12 stuks in doos
Art. nr 494034
* Andere verpakking op aanvraag.

versie juli 2009